

## Reparation af pulverlakerede emner

I tilfælde af skader på pulverlakeret facader anvendes følgende reparationsanvisning.

---

### Til mindre skader, hvor aluminiumslaget er blotlagt:

#### Forbehandling:

Affedtning med Permanent Siliconefjerner 7010

Evt. hvid oxiddannelse fjernes ved slibning med sandpapir (P120) og efterslibes med sandpapir (P180 – 220) på det beskadigede område.

Herefter affedtes igen med Permanent Siliconefjerner 7010

#### Grunding:

Primat 1:1 Steichgundierung 4130, tilsat Priomat hærder 3689 i forhold 1:1, påføres med pensel af 2 omgange med 30 minutters mellemtørring.

Lagtykkelse: Ca. 10 my tørfilm.

Tørring: 1 time ved 20 C.

#### Mellemgrunding:

Primat 1 K hæftegrunder grå 7035, tilsat ca. 5 – 10 % Permaloid Kombifortynder 7850, påføres med pensel af 2 omgange med 30 minutters mellemtørring.

Lagtykkelse: Ca. 30 my tørfilm.

Tørring: 1 time ved 20 C.

#### Lakering:

Permanent Lak Serie 330, evt. tilsat ca. 5 % Kombifortynder 7850, påføres med pensel af 2 omgange med 30 minutters mellemtørring.

Lagtykkelse: Ca. 50-60 my tørfilm.

Tørring: Til næste dag.

## Til mindre skader, hvor aluminiumet ikke er blotlagt:

### Forbehandling:

Affedtning med Permanent Siliconefjerner 7010

Slib forsigtigt med sandpapir (P180 – 220) over det beskadigede område.

Herefter affedtes igen med Permanent Siliconefjerner 7010

### Grunding:

Primat 1 K hæftegrunder grå 7035 tilsat ca. 5 – 10 % Permaloid Kombifortynder 7850 påføres med pensel af 2 omgange med 30 minutters mellemtørring.

Lagtykkelse: Ca. 30 my tørfilm.

Tørring: 1 time ved 20 C.

### Lakering:

Permanent Lak Serie 330 evt. tilsat ca. 5 % Kombifortynder 7850 påføres med pensel 2 af 2 omgange med 30 minutters mellemtørring.

Lagtykkelse: Ca. 50-60 my tørfilm.

Tørring: Til næste dag.

### OBS

En penselreparation af metallic-lakerede emner vil altid være synlig. Ønskes en usynlig reparation, skal denne udføres ved sprøjtning eller omlakering af emnet. Reparationen skal foregå i tørt vejr og på en tør undergrund. Minimumstemperatur 10 C.